



SPEKTRA DOMFLOK lak (lesklý)

OBLAST POUŽITÍ

Bezbarvý vrchní nátěr k ochraně silně zatížených, disperzními barvami natřených povrchů vnitřních stěn v před síních, chodbách, aulách, schodištích (školek, škol, nemocnic) a v ostatních prostorách. Vrchní nátěr, do kterého lze vmíchat **SPEKTRA DOMFLOK lístky**, v dekorativním vícebarevném systému **SPEKTRA DOMFLOK**.
Vhodný k přetírání vysoce kvalitních omyvatelných disperzních nátěrů.

VLASTNOSTI

- lesklý vzhled nátěru
- průhledný film
- vysoká omyvatelnost
- jednoduché čištění neabrazivními saponáty

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylová kopolymerová disperze a speciální přísady
BAREVNÉ ODSTÍNY	průhledný
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	EN 13300 – lesklý
HUSTOTA	1,0 – 1,1 kg/l
OMYVATELNOST	EN 13300 – třída 2 (DIN 53778-S)
ŘEDĚNÍ	/
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(b), 100 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 80 g/l
BALENÍ	2 l a 15 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZnout!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	krátkosrstý váleček (DOMFLOK váleček), štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T= +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý po 4 – 6 hodinách, zcela vytvrzený po 7 dnech
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 6 – 8 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před nánosem **SPEKTRA DOMFLOK laku** musí být podklad natřený kvalitní disperzní barvou (**SPEKTRA latex (mat)** nebo **SPEKTRA akrylovou fasádní barvou**). Barva musí být před nánosem laku přiměřeně zaschlá.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	VRCHNÍ NÁTĚR
2x SPEKTRA latex (matný) nebo 2x SPEKTRA akrylová fasádní barva	1x SPEKTRA DOMFLOK lak (lesklý)



POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- K docílení vysoké omyvatelnosti nátěru můžeme lak používat jako samostatný vrchní nátěr nebo můžeme do laku vmíchat **SPEKTRA DOMFLOK lístky** pro vícebarevný dekorativní vzhled povrchů stěn.
- Lak má přiměřenou konzistenci k nanášení a nesmíme jej ředit, před použitím jej pouze promícháme.
- Lak při nánosu vytváří mléčně zbarvený nátěr, po zaschnutí zprůhlední.
- Povrchy natřené neomyvatelnými disperzními barvami nejsou vhodné k nanášení **SPEKTRA DOMFLOK laku** (může dojít k praskání a odlupování barevného filmu). Nános výše doporučených nátěrů musíme provádět na impregnovaný podklad.
- Finální vzhled filmu závisí na podkladu. Hladký film stejnoměrného lesku lze docílit na zahlazovaných površích stěn a proto před nánosem základní barvy doporučujeme zahlazování **SPEKTRA vnitřním tmelem** (dvojitý nános s mezibroušením a finálním broušením).
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Lak je zcela suchý a vytvrzený po přibližně 7 dnech – teprve potom jej můžeme čistit neabrazivními saponáty a vodou.
- **SPEKTRA DOMFLOK lak** doporučujeme nanášet na pastelové barevné odstíny a v případě, že se rozhodnete pro intenzivní barevné odstíny, doporučujeme míchání **SPEKTRA DOMFLOK laku** se **SPEKTRA latexem matným**, který jste použili jako podklad, přidejte jej 10 – 20%.