



## IDEAL vodní lak na parkety VAL

### OBLAST POUŽITÍ

Pro lakování parket, korku a dalších dřevěných předmětů v bytech, kancelářích, školách, školkách, nemocnicích, kde je podlaha vystavena běžnému zatížení.

### VLASTNOSTI

- hedvábný lesk
- jednosložkový
- životnímu prostředí příznivá barva
- bez nepříjemného zápachu
- výborná odolnost proti opotřebování
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	polyuretanakrylátová disperze
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	1,05 g / ml
SUŠINA	32%
INTERVAL MEZI NÁTĚRY	4 – 6 hod., podle podmínek
ŘEDĚNÍ	vodou
EU VOC kategorie a mezní hodnoty	IIA(i), 140 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 70g/l
BALENÍ	1L, 5 L
POUŽITELNOST	Uzavřený v původním obalu a doporučeným způsobem skladovaný výrobek (teplota od +5 °C do +35 °C, suchý prostor) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ		
ZPŮSOBY NANAŠENÍ	Ředění	Viskozita (DIN 4 mm)
štětec	/	20 - 25 s
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota laku, vzduchu a podlahy od +18 °C do +22 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 50 – 70%	
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach asi 30 min, suchý pro další nános 4 – 6 hod., čas pro normální používání 48 hod. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti se čas zasychání prodlouží.	
YDATNOST	teoretická: v jedné vrstvě 10 – 12 m <sup>2</sup> z 1l Skutečná spotřeba závisí na opracování a druhu dřeva a na způsobu nanášení.	
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ	Vodou ihned po použití, zaschlý lak <b>NITRO ředidlem</b>	

### PŘÍPRAVA PODKLADU

#### Dřevěný podklad

Vlhkost parket musí být mezi 8 – 10%. Parkety musí být strojově obroušeny a pečlivě zbavené prachu a jiných nečistot. Mezi vrstvami brousíme brusným papírem č. 180.

#### Obnova starých parket

Starý lak úplně odstraníme. Broušení mezi vrstvami provádíme brusným papírem č. 180.

### PŘÍPRAVA LAKU

Před lakováním lak pečlivě promícháme v původním obalu. Vrstva naneseného mokrého laku musí být mléčná, při zasychání se vyčistí.

### NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
parkety, plovoucí podlaha, neopracované dřevo	suché parkety strojově obrousíme a odstraníme všechny nečistoty	1x <b>IDEAL základní vodní lak na parkety</b>	3 – 4x <b>IDEAL vodní lak na parkety VAL</b>
		/	4x <b>IDEAL vodní lak na parkety VAL</b>
staré parkety	starý lak úplně odstraníme	1x <b>IDEAL základní vodní lak na parkety</b>	3 – 4x <b>IDEAL vodní lak na parkety VAL</b>
		/	4x <b>IDEAL vodní lak na parkety VAL</b>

Tento prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.

IX - 2009



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si  
www.helios.si



#### POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- U exotických a neznámých druhů dřeva je nutno kvůli vlivu laku na barvu parket vyzkoušet nátěr na menší ploše.
- K broušení **IDEAL vodního laku na parkety VAL** nedoporučujeme používat brusný stroj s trojrozměrným broušením Trio.
- Lak čistíme vlhkým hadrem a neagresivními čistícími prostředky na čištění parket po dvou týdnech, po této době umístíme i nábytek. Pokrývky a koberce umístíme po 3-4 týdnech.
- Životnost laku prodloužíme, natřeme-li jej občas vodní emulzí vosku nebo podobným prostředkem pro péči o parkety.