



TESSAROL základní akrylátová barva na dřevo

OBLAST POUŽITÍ

Krycí základní barva k ochraně různých dřevěných povrchů jako jsou dveře, okna, ploty, dřevěné konstrukce, různá podbití v interiérech i venku.

VLASTNOSTI

- Obsahuje přísadu pro blokování látek rozpustných ve vodě (zamezení výskytu žlutých skvrn při natírání dubu, kaštanu, suků u jehličnanů ...)
- Ředění vodou
- Životnímu prostředí příznivá barva
- Bez nepříjemného zápachu
- Dobrá přilnavost
- Rychlé zasychání

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Akrylátová disperze, pigment, plnidla
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bílý
TÓNOVÁNÍ	HELIOMIX
LESK	Mat
HUSTOTA	1,3 g / ml
ŘEDĚNÍ	voda
EU VOC kategorie a mezní hodnoty	IIA(d), 130g/l (2010); výrobek obsahuje: max.90 g/l
BALENÍ	0,75l
POUŽITELNOST	Uzavřený v původním obalu a doporučeným způsobem skladovaný výrobek (teplota od +5 °C do +35 °C, suchý prostor) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUIT!

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Ředění	Viskozita (DIN 4 mm)	Tryska	tlak
štetec (umělá vlákna)	Podle potřeby			
stříkání				
vzduchové stříkání	5 - 10%	asi 50 s	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 bary
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota barvy, vzduchu a objektu min. +8°C, vlhkost vzduchu méně než 80%			
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65%)	Suchý na prach asi 1 hod., na dotek asi 2 hod., další vrstva po 4 - 6 hod. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti se čas zasychání prodlouží.			
YDATNOST	teoretická: v jedné vrstvě 8 - 10 m ² z 1L Skutečná spotřeba závisí na opracování a druhu podkladu a na způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ	Vodou ihned po použití, zaschnutou barvu NITRO ředidlem			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost podkladu u jehličnanů nesmí přesáhnout 15%, u listnáčů pak 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, **NITRO ředidlem** odstraníme vosky, pryskyřici a mastnoty.

Obnova starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme, poškozené úplně odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	Uvnitř	broušení, odstranění nečistot	/	1x TESSAROL akryl. základní barva na dřevo	2x TESSAROL akryl. email
	Venku			1x BORI impregnace	
STARÝ NÁTĚR	uvnitř / venku	Čištění a broušení a odstranění poškozených nátěrů	1x impregnace nebo 1 - 2x TESSAROL akryl. zákl. barva na dřevo		1 - 2x TESSAROL akryl. email

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Při pracovní teplotě pod +8°C se netvoří film nátěru.