



BORI impregnace

OBLAST POUŽITÍ

K impregnaci dřeva ve venkovním prostředí (krovy, zábradlí, přístřešky) a vlhkých prostorách (koupelny, kuchyně, sklepy).

VLASTNOSTI

- ochrana dřeva před modráním, plísní, dřevokaznou houbou a hmyzem
- dobré pronikání
- na vodní bázi
- jemně nažloutlý odstín
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylové pojivo, přísady, fungicid a insekticid
BAREVNÉ ODSTÍNY	jemně nažloutlý
TÓNOVÁNÍ	
LESK	
HUSTOTA	1,0 g / ml
ŘEDĚNÍ	voda
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 20 g/l
BALENÍ	0,75 l; 5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štětec				
máčení				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +8°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 30 min, suchý na omak 1 hod, další vrstva po 2 - 6 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 5 - 8 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě, druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ihned po použití vodou, zashlou barvu NITRO ředidlem			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost ve dřevě nesmí překročit 20%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	vně – lazurový nátěr	broušení, odstraňování nečistot	1x BORI impregnace	/	2x BORI lazura
	vně – krycí nátěr		1x BORI impregnace	2x TESSAROL akrylová základní barva na dřevo	2x TESSAROL akrylový email
STARÉ NÁTĚRY	vně – lazurový nátěr	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	u velmi poškozených nátěrů 1x BORI impregnace	/	1 - 2x BORI lazura
	vně – krycí nátěr		u velmi poškozených nátěrů 1x BORI impregnace	1 - 2x TESSAROL akrylová základní barva na dřevo	1 - 2x TESSAROL akrylový email



POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Při pracovní teplotě nižší než +8°C se netvoří nátěrový film.
- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme impregnaci dřeva z obou stran, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- Jemně nažloutlý odstín umožňuje další úpravu ve světlých nebo tmavých odstínech.