



TESSAROL lak akrylátový lesklý / satin

OBLAST POUŽITÍ

Pro kvalitní ochranu a dekoraci dřeva v interiéru: pro výrobky z měkkého dřeva, obklady stěn a stropů, masivní dřevo, jednoduchý nábytek a jiné dřevěné výrobky.

VLASTNOSTI

- zachová přirozený vzhled dřeva - nežloutne
- šetrný k životnímu prostředí
- bez nepříjemného zápachu
- ředí se vodou
- rychle zasychá
- jednoduché použití
- odolnost proti čistícím prostředkům používaným v domácnosti

TEHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylátová disperze, voda
BAREVNÉ ODTÍNY	Bezbarvý
TONOVÁNÍ	
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	1,0 g/ml
ŘEDĚNÍ	voda
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 130 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 110 g/l
BALENÍ	0,75 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUIT!

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec (umělá vlákna)	podle potřeby	/	/	/
nástřík				
airless	5 – 10 %	cca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bary
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +8°C, vlhkost vzduchu nižší než 80%			
ZASYCHÁNÍ (T=+20°C, rel. vlhkost 65%)	Suchý na prach cca. 1 hod, na omak 2-3 hod, další vrstva po 6-8 hod. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	Teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 8-10 m ² /l povrchu. Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Hned po použití vodou, zaschlou barvu NITRO ředidlem .			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnotu.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme, poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	uvnitř	broušení, odstranění nečistot	1x TESSAROL lak akrylátový	1-2x TESSAROL lak akrylátový
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř	čištění, broušení a odstranění poškozených nátěrů	/	2x TESSAROL lak akrylátový



POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Při pracovní teplotě nižší než +8°C se nevytvoří film nátěru.
- Při natírání obkladů stropů a stěn doporučujeme předchozí impregnaci dřeva z obou stran **BORI lazurou**, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.