



TESSAROL lak na čluny

OBLAST POUŽITÍ

K lakování dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: dveře, dřevěné obložení, lak na korek, zahradní nábytek, čluny...

VLASTNOSTI

- odolný proti vysoké vlhkosti a velkým teplotním rozdílům
- dobré rozlévání
- stabilní lesk
- snadná aplikace
- odolnost proti čisticím prostředkům používaným v domácnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	
LESK	lesklý
HUSTOTA	0,9 g / ml
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 400g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400 g/l
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006
BALENÍ	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček	dle potřeby			
nástřík				
vzdušný nástřík	15 - 20%	cca 30 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bary
airless		dodavatelská	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 3 hod, na omak 4 - 5 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 7 - 9 m ² /l povrchu. Praktická spotřeba závisí na úpravě, druhu podkladu a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot		2x TESSAROL lak na čluny
	vně		BORI tenkovrstvá lazura - ve zvoleném odstínu	2 - 3x TESSAROL lak na čluny
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů		1 - 2x TESSAROL lak na čluny
	vně		u velmi poškozených nátěrů BORI tenkovrstvá lazura - ve zvoleném odstínu	2x TESSAROL lak na čluny



POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Bezbarvé nátěry neposkytují dostatečnou ochranu proti UV záření a proto je nedoporučujeme používat jako samostatný nátěr k lakování předmětů vystavených venkovnímu prostředí.
- Pro dekorativní účinek můžeme použít **BORI tenkovrstvou lazuru** ve zvoleném odstínu.
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme předchozí impregnaci dřeva z obou stran **BORI tenkovrstvou lazurou** nebo **BORI impregnace**, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech, proto nedoporučujeme natírání vnitřních částí nábytku nátěry na bázi alkydových pojiv v rozpouštědle.