



## TESSAROL základní barva na dřevo



### OBLAST POUŽITÍ

Krycí základní barva na ochranu různých dřevěných povrchů jako např. dveří, oken, zábradlí, dřevěných konstrukcí, různých obložení z dřevovláknitých a dřevotřískových desek, obnovování starého nábytku ve vnitřním i venkovním prostředí.

### VLASTNOSTI

- základní nátěr matný umožňující dýchání dřeva
- dobrá kryvost
- dobré rozlévání
- rychlé zasychání
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, pigment, plniva
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý
TÓNOVÁNÍ	<b>HELIOMIX</b>
LESK	matný
HUSTOTA	1,3 5g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(g), 350 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 350 g/l
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l, 10 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček	/			
nástřík				
airless	/	dodavatelská	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 2 hod, na omak 2 - 3 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 - 12 m <sup>2</sup> povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě, druhu podkladu a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	<b>TESSAROL ředidlo, S 6006</b>			

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí přesáhnout 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

### NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	uvnitř	/	1x <b>TESSAROL základní barva na dřevo</b>	2x <b>TESSAROL email</b> nebo 2x <b>TESSAROL professional email</b> nebo 2x <b>TESSAROL akryl email</b>
	vně	1x <b>BORI impregnace</b>	2x <b>TESSAROL základní barva na dřevo</b>	
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř / vně	1x <b>BORI impregnace</b> nebo 1 - 2x <b>TESSAROL základní barva na dřevo</b>		1 - 2x <b>TESSAROL email</b> nebo 1 - 2x <b>TESSAROL professional email</b> nebo 1 - 2x <b>TESSAROL akryl email</b>

### POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech, proto nedoporučujeme natírání vnitřních částí nábytku nátěry na bázi alkydových pojiv.

Tento prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.

I - 2011



**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si  
www.helios.si