



## TESSAROL profesional email satin

### OBLAST POUŽITÍ

Na ochranu před povětrnostními vlivy a dekoraci dřevěných a kovových povrchů jako např. oken, dveří, kování, dřevěných obložení, zábradlí, konstrukcí, jednoduchého nábytku ve vnitřním i venkovním prostředí.

### VLASTNOSTI

- pololesklý vrchní nátěr
- dobrá kryvost
- snadná aplikace – velmi jednoduché nanášení
- výborné rozlévání
- rychlé zasychání
- stabilní odstín (nežloutne)
- dobrá pružnost a pevnost
- výborná povětrnostní a světelná odolnost
- odolnost proti čisticím prostředkům používaným v domácnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	modifikované alkydové pojivo, rozpouštědlo, pigment
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý
LESK	pololesklý
HUSTOTA	1,2 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(d), 400g/l (2007); výrobek obsahuje: max.390g/l
BALENÍ	standardní odstíny: 0,75l, 2,5l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček	/			
nástřík				
airless	/	dodavatelská	0,23 – 0,28 mm	120 - 160 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 2 hod, na omak 4 - 6 hod, další vrstva po 16 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 - 12 m <sup>2</sup> povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu podkladu, způsobu nanášení a také na zvoleném odstínu.			
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

### PŘÍPRAVA PODKLADU

#### Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

#### Železné, ocelové podklady

Rez odstraníme mechanicky, mastnoty a ostatní nečistoty **NITRO ředidlem**.

#### Pozinkovaný plech, tvrdý PVC

Povrch očistíme směsí vody (10l), salmiaku (roztok čpavku – 0,5l) a saponátu (jeden uzávěr) a obrousíme brusným papírem ze syntetických vláken. Zbytky po broušení důkladně opláchneme vodou. Použití drátěného kartáče a kovové vlny není dovoleno!

#### Měděný, hliníkový podklad\*

Povrch očistíme **NITRO ředidlem** a obrousíme brusným papírem ze syntetických vláken. Použití drátěného kartáče a kovové vlny není dovoleno!

#### Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.



## NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	/	1x <b>TESSAROL základní barva na dřevo</b>	2x <b>TESSAROL professional email satin</b>
	vně		1x <b>BORI impregnace</b>	2x <b>TESSAROL základní barva na dřevo</b>	
ŽELEZO, OCEL	uvnitř	odstraňování rzi a nečistot	/	1x <b>TESSAROL základní barva na železo</b>	
	vně		2x <b>TESSAROL základní barva na železo</b>		
POZINKOVANÝ PLECH	uvnitř	odstraňování rzi a nečistot	/	1x <b>TESSAROL univerzální základní barva</b>	
	vně			2x <b>TESSAROL univerzální základní barva</b>	
MĚĎ, HLINÍK*	uvnitř			1x <b>TESSAROL univerzální základní barva</b>	
	vně				
TVRDÝ PVC	uvnitř	odstraňování nečistot	/	1x <b>TESSAROL univerzální základní barva</b>	
	vně				
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř / vně	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	1x Bori impregnace nebo 1 - 2x odpovídající Tassarol základní nátěr	1 - 2x <b>TESSAROL professional email satin</b>	

### POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Pokud rez odstraňujeme chemickými prostředky na bázi kyseliny (fosforové), musíme povrch důkladně opláchnout vodou, usušit a teprve potom nanést **TESSAROL základní barvu na železo**, protože zbytky prostředku zamezují zasychání.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech a proto nedoporučujeme natírání vnitřních částí nábytku nátěry na bázi alkydových pojiv v rozpouštědle.
- \* Před natíráním hliníkového podkladu je potřeba provést předchozí zkoušku přilnavosti nátěru k očištěnému podkladu.