



TESSAROL lak lesklý / matný



OBLAST POUŽITÍ

K ochraně dřeva ve vnitřním prostředí, kde požadujeme zachování struktury dřeva.

VLASTNOSTI

- bezbarvý vrchní nátěr
- rychlé zasychání
- dobré rozlévání
- stabilní lesk
- odolnost proti čisticím prostředkům používaným v domácnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	
LESK	lesklý, matný
HUSTOTA	0,95 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 400 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400 g/l
BALENÍ	lesklý lak: 0,75 l, 2,5 l; matný lak: 0,75 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček	/			
nástřík				
airless		dodavatelská	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	Suchý na prach cca 5 hod, na omak 6 – 8 hod, další vrstva po 24 hodinách. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m ² /l povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	/	2x TESSAROL lak lesklý / matný
STARÉ NÁTĚRY	čistění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	/	1 - 2x TESSAROL lak lesklý / matný

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme předchozí impregnaci dřeva z obou stran **BORI tenkovrstvou lazuru** nebo **BORI impregnace**, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- Bezbarvé laky neposkytují ochranu před světlem, zejména před UV zářením a proto se přírodní dřevo po určité době změní (obvykle ztmavne).
- Za účelem dekorativního účinku lze použít **BORI tenkovrstvou lazuru** ve zvoleném odstínu.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech, proto nedoporučujeme natírání vnitřních částí nábytku nátěry na bázi alkydových pojiv v rozpouštědle.

Tento prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.

I - 2011



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si