



## SPEKTRA Style

### OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci vnitřních povrchů stěn a stropů.

Vhodná je k nanášení na všechny druhy minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a starých nátěrů.

### VLASTNOSTI

- vysoká kryvost již v jedné vrstvě
- omyvatelná podle EN 13 300 (DIN 53778-S)
- jednoduché nanášení
- 12 módních intenzivních odstínů a bílý

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	kopolymer vinylacetát etylén, pigmenty, plniva a speciální přísady
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý a 12 intenzivních odstínů
TÓNOVÁNÍ	standardní odstíny + bílý nebo vzájemné míchání odstínů v libovolném poměru
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,52 ± 0,02 kg/l
OMYVATELNOST	EN 13300 – třída 2 (DIN 53778-S)
PAROPROPUSTNOST $s_d$	bez údaje
ŘEDĚNÍ	Není potřebné – barva je již připravena k nanášení
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max.0,1 g/l
BALENÍ	odstíny: 2,5 l ; bílý: 2,5l, 5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZnout!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec, nástřík
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchá a vhodná pro další nános po 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze v jedné vrstvě natřít cca 8 m <sup>2</sup> Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad zbavíme prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Staré odlupující se nátěry odstraníme. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahradíme vhodnými materiály na minerální bázi. Následuje impregnace **SPEKTRA akrylovou impregnací**. Podklad musí být před natíráním suchý a zpevněný.

Povrchy stěn zasažené plísní a řasami natřeme před nanášením barvy **SPEKTRA biocidním prostředkem SANITOL**. Plíseň odstraníme mechanicky po zaschnutí stěn. **SPEKTRA Style** přidáme **SPEKTRA ochranu proti plísním**, která delší dobu zamezuje růstu mikroorganismů nebo jako vrchní nátěr použijeme **SPEKTRA barvu na stěny pro kuchyně a koupelny**.

Skvrny nikotinu, vylití vody, dehtu, ve vodě rozpustných tužek,... natřeme **SPEKTRA antinikotinovou barvou**, která může být zároveň vrchním nátěrem. Zdravé a nepopraskané podklady, natřené hladkými, lesklými nebo pololesklými emaily nebo disperzními barvami očistíme a abrousíme brusným papírem (čís. 150).



## NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	HLAZENÍ	VRCHNÍ NÁTĚR
<b>Nový nenatřený podklad</b> - vápenocementové omítky - sádrokartonové desky  - beton a ostatní neporézní podklady		1x <b>SPEKTRA akrylová impregnace</b>  1x <b>SPEKTRA hloubková impregnace</b>	2x <b>SPEKTRA vnitřní tmel</b> (dle potřeby)	1-2x <b>SPEKTRA Style</b>
<b>Natřený disperzními barvami</b> - několik vrstev nasákavých, neomyvatelných nátěrů  - hladké, lesklé, omyvatelné nátěry	čištění, odstraňování uvolněných částic, oprava poškozených míst  čištění, broušení	1x <b>SPEKTRA akrylová impregnace</b>	2x <b>SPEKTRA vnitřní tmel</b> (dle potřeby)	

## POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím barvu důkladně promíchejte. Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- V případě, že zvolíme u matných nátěrů tmavé odstíny, objeví se při odření nátěru hrubými předměty, na jeho povrchu bílé stopy, proto doporučujeme v takových případech použít ochranu zvoleného matného nátěru **SPEKTRA DOMFLOK lakem**.
- Z důvodu nestejně nasákavých a drsných podkladů a rozlišného osvětlení se mohou odstínované nátěry lišit od námi zvoleného etalonu. Taková odchylka odstínu není důvodem reklamace. Výrobce potvrzuje odchylku odstínu jejím hodnocením, prováděným výhradně za stejných podmínek.