



## SPEKTRA vnitřní omyvatelná barva na zdi



### OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci vnitřních povrchů stěn a stropů.

Vhodná je k nanášení na všechny druhy minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a starých nátěrů.

### VLASTNOSTI

- zdravotně a ekologicky nezávadná barva
- neobsahuje rozpouštědla
- omyvatelná dle EN 13 300 (DIN 53778-W)
- snadná aplikace
- široký výběr odstínů - **HELIOMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	styrenakrylátová bez VOC kopolymer, pigment, plniva a speciální přísady
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý, několik tisíc odstínů dle barevných předloh <b>HELIOMIX</b>
TÓNOVÁNÍ	pigmentovými pastami, vhodnými pro barvy na vodní bázi, max. 3% a disperzními barvami, vhodnými pro tónování; <b>HELIOMIX</b>
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,5 ± 0,01 kg/l
OMYVATELNOST	EN 13300 – třída 3 (DIN 53778-W)
PAROPROPUSTNOST $s_d$	0,046 m
ŘEDĚNÍ	vodou 5-15%
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max.30g/l
BALENÍ	5l a 15l; <b>HELIOMIX</b> : 2l, 5l a 10l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUIT!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec, nástřik
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T= +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchá a vhodná pro další vrstvu po 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze ve dvou vrstvách natřít 5 - 7 m <sup>2</sup> povrchu Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad zbavíme prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Staré odlupující se nátěry odstraníme. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahradíme vhodnými materiály na minerální bázi. Následuje impregnace **SPEKTRA akrylovou impregnací**. Podklad musí být před natíráním suchý a pevný.

Zděné povrchy zasažené plísní a řasami natřeme před nanášením barvy **SPEKTRA biocidním prostředkem SANITOL**. Plíseň odstraníme mechanicky po zaschnutí stěn. K **SPEKTRA vnitřní omyvatelné barvě na zdi** přidáme **SPEKTRA ochranu proti plísní**, která delší dobu zabraňuje růstu mikroorganismů nebo jako vrchní nátěr použijeme **SPEKTRA barvu na zdi pro kuchyně a koupelny**.

Skvrny nikotinu, vylití vody, dehtu, ve vodě rozpustných tužek,... natřeme **SPEKTRA antinikotinovou barvou**, která je zároveň vrchním nátěrem. Zdravé a nepopraskalé podklady, natřené hladkými, lesklými nebo pololesklými emaly nebo disperzními barvami, očistíme a obrousíme brusným papírem (čís. 150).



## NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	HLAZENÍ	VRCHNÍ NÁTĚR
<b>Nový nenatřený podklad</b> - vápenocementové omítky - sádrokartonové desky  - beton a ostatní neporézní podklady		1x <b>SPEKTRA akrylová impregnace</b>  1x <b>SPEKTRA hloubková impregnace</b>	2x <b>SPEKTRA vnitřní tmel</b> (dle potřeby)	min. 2x <b>SPEKTRA vnitřní omyvatelná barva na zdi</b> (podle odstínu)
<b>Natřený disperzními barvami</b> - několik vrstev nasákavých, neomyvatelných nátěrů  - hladké, lesklé, omyvatelné nátěry	čištění, odstraňování uvolněných částic, oprava poškozených míst  čištění, broušení	1x <b>SPEKTRA akrylová impregnace</b>	2x <b>SPEKTRA vnitřní tmel</b> (dle potřeby)	

## POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím barvu důkladně promíchejte. Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- V případě, že zvolíme u matných nátěrů tmavé odstíny, objeví se při odření nátěru hrubými předměty, na jeho povrchu bílé stopy, proto doporučujeme v takovýchto případech použít ochranu zvoleného matného nátěru **SPEKTRA DOMFLOK lakem**.
- Z důvodu nestejně nasákavých a drsných podkladů a rozlišného osvětlení se mohou odstínované nátěry lišit od námi zvoleného etalonu. Taková odchylka odstínu není důvodem reklamace. Výrobce potvrzuje odchylku odstínu jejím hodnocením, prováděným výhradně za stejných podmínek.
- Kryvost **SPEKTRA vnitřní omyvatelné barvy na zdi** je u živých červených, žlutých, oranžových, vínových a zelených odstínů nižší, proto nevystačí dvě vrstvy. Doporučujeme nános jedné vrstvy světlejšího, převážně krycího odstínu před nánosem barvy zvoleného odstínu (2 – 3 vrstvy). Pro pěkný vzhledu nátěru je nutná přesná aplikace.