



SPEKTRA SUPER VINYL mat

OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci silně zatížených vnitřních povrchů stěn v před síních, chodbách, aulách, schodištích (školek, škol, nemocnic) a v ostatních prostorách.

Vhodný je k natírání všech druhů minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a starých nátěrů.

VLASTNOSTI

- matný vzhled nátěru
- vysoká omyvatelnost
- neobsahuje rozpouštědla
- jednoduché čištění
- odolnost proti chemikáliím
- široký výběr barevných odstínů – **HELIOMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	styrenakrylátová bez VOC kopolymer, pigment, plniva a speciální přísady
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý, několik tisíc odstínů dle barevných předloh HELIOMIX
TÓNOVÁNÍ	pigmentovými pastami vhodnými pro barvy na vodní bázi, max. 3% a disperzními barvami, vhodnými pro tónování; HELIOMIX
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,4 ± 0,1 kg/l
OMYVATELNOST	EN 13300 – třída 2 (DIN 53778-S)
PAROPROPUSTNOST s_d	0,085 m
ŘEDĚNÍ	vodou; 1. vrstva: max. 20%; 2. vrstva: max. 10%
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 5g/l
BALENÍ	2l a 5l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUIT!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec, nástřik
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý a vhodný pro další nános po 4 - 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: 1 l stačí na dva nátěry 7 - 9 m ² povrchu. Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad zbavíme prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Staré odlupující se nátěry odstraníme. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahradíme vhodnými materiály na minerální bázi. Následuje impregnace **SPEKTRA akrylovou impregnací**. Podklad musí být před natíráním suchý a zpevněný.

Povrchy stěn zasažené plísní a řasami před barvením natřeme **SPEKTRA biocidním prostředkem SANITOL**. Plíseň odstraníme mechanicky po zaschnutí stěn. **SPEKTRA SUPER VINYL matnému** přidáme **SPEKTRA ochranu proti plísním**, která delší dobu zabraňuje růstu mikroorganismů nebo jako vrchní nátěr použijeme **SPEKTRA barvu na stěny pro kuchyně a koupelny**.

Skvrny nikotinu, vylití vody, dehtu, ve vodě rozpustných tužek,... natřeme **SPEKTRA antinikotinovou barvou**, která je zároveň vrchním nátěrem.

Zdravé a nepopraskané podklady, natřené hladkými, lesklými nebo pololesklými emaily nebo disperzními barvami očistíme a obrousíme brusným papírem (čís. 150).



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	HLAZENÍ	VRCHNÍ NÁTĚR
Nový nenatřený podklad - vápenocementové omítky - sádkartonové desky - beton a ostatní neporézní podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnace 1x SPEKTRA hloubková impregnace	2x SPEKTRA vnitřní tmel (dle potřeby)	min. 2x SPEKTRA SUPER VINYL mat (podle odstínu)
Natřený disperzními barvami - několik vrstev nasákavých, neomyvatelných nátěrů - hladké, lesklé, omyvatelné nátěry	čištění, odstraňování uvolněných částic, oprava poškozených míst čištění, broušení	1x SPEKTRA akrylová impregnace	2x SPEKTRA vnitřní tmel (dle potřeby)	

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Před použitím barvu důkladně promíchejte.
- Pokud barvu ředíte větším množstvím vody než je doporučeno, snižuje se úměrně kryvost barevného filmu.
- Finální vzhled filmu závisí na podkladu. Hladký vzhled filmu lze docílit na zahlazených površích stěn a proto doporučujeme hlazení **SPEKTRA vnitřním tmelem** (dvojí nános s mezibroušením a finálním broušením).
- Čištění nátěru závisí na stupni lesku, při vyšším lesku je čištění snadnější. Skvrny můžete čistit měkkým hadrem a jemnými neabrazivními čistícími prostředky.
- Před použitím prověřte odolnost nátěru vůči zvolenému čistícímu prostředku.
- Zvýšení odolnosti proti otěru dosáhnete **SPEKTRA DOMFLOK lakem**, kterým přetřete **SPEKTRA SUPER VINYL matem**.
- Kryvost **SPEKTRA SUPER VINYL** může být u sytých odstínů horší, proto dvě vrstvy nestačí. Doporučujeme tedy aplikaci jedné vrstvy podobného světlejšího odstínu (který lépe kryje) a pak aplikaci zvoleného odstínu (2-3 vrstvy). Pro hezký vzhled nátěru je potřebná pečlivá aplikace.