



SPEKTRA HIP HOP barva na stěny vnitřní

OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci vnitřních stěn a stropů. Vhodná pro nátěry všech typů minerálních omítek, vlákno-cementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet se skelným vláknem, papírových tapet a starých nátěrů.

VLASTNOSTI

- bílá a 11 pastelových odstínů
- vysoká kryvost už při jedné vrstvě
- zdraví a životnímu prostředí příznivá barva
- vhodná k časté obnově povrchů stěn
- vysoká paropropustnost.

TECHNICKÁ DATA	
SLOŽENÍ	vinylacetátová kopolimerní disperze, pigment, pojiva a zvláštní přídavky
BAREVNÉ ODSŤÍNY	bílá a 11 pastelových odstínů
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,60 – 1,68 kg/l
OMYVATELNOST	není omyvatelná
ŘEDĚNÍ	Vodou od 5% do 10%
EU VOC kategorie a limity	IIA(a), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max.10g/l
BALENÍ	3kg, 8kg
POUŽITELNOST	V originálním obalu a při dodržování skladových předpisů (teplota 5 - 35°C, suché prostory) je výrobek použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUIT!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu min. +5°C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý a připravený k dalšímu nátěru po 4 – 6 hod.
VYDATNOST	teoreticky: při jedné vrstvě asi 7 m ² z 1kg Skutečná spotřeba je závislá na savosti a hrubosti podkladu.
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	vodou ihned po použití.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstraníme prach, málo přidržené částčky a jiné nečistoty. Staré nátěry, které odpadávají, odstraníme. Větší praskliny a poškozené části podkladu opravíme vhodným materiálem na minerální bázi. **Stěny impregnujeme SPEKTRA impregnační akrylátovou.** Podklad musí být před nanášením suchý a pevný.

Plísní a houbami zasažené stěny před vlastním natíráním přetřeme biocidním přípravkem **SPEKTRA SANITOL**. Jakmile stěny uschnou, plíseň mechanicky odstraníme. Do **SPEKTRY HIP HOP barvy na stěny vnitřní** dodáme přípravek **SPEKTRA ochrana proti plísní**, který dlouhou dobu zamezuje růstu.

Skvrny od nikotinu, zatečené vody, dehtu, vodou ředitelných tužek, atd. přetřeme **SPEKTROU antinikotinovou barvou**, na kterou můžeme nanést Spektra HIP HOP barvu na stěny vnitřní. Nepoškozené a nerozpraskané podklady natřené hladkými, lesklými nebo pololesklými emalí nebo disperzními barvami očistíme a obrousíme brusným papírem (č. 150)



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

DRUHY PODKLADU	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VYROVNÁVÁNÍ	KONEČNÝ NÁTĚR
Nový nenatřený podklad - vápeno-cementová omítka - sádkartonové plochy - beton a jiné málo savé podklady		1x SPEKTRA impregnace akrylátová 1x SPEKTRA impregnace hloubková	2x SPEKTRA tmel – jemný vnitřní (dle potřeby)	1 - 2x SPEKTRA HIP HOP barva na stěny vnitřní
Natřený disperzními barvami - více vrstev savých neomyvatelných nátěrů - hladký, lesklý, omyvatelný nátěr	Očistíme, odstraníme volné části, opravíme poškozené místa očistíme a obrousíme	1x SPEKTRA impregnace akrylátová		

ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ

- před použitím dobře promíchejte
- doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje
- naředíte-li barvu víc než je doporučeno, úměrně se sníží kryvost nanesené vrstvy
- kvůli záměnám surovin mezi jednotlivými výrobními šaržemi může dojít k malým rozdílům u tónovaných odstínů. V případě, že máte dvě rozdílné šarže výrobku, doporučujeme jejich smíchání před natíráním. Předjedete tím rozdílům ve výsledném odstínu na natřené stěně.