



BORI tenkovrstvá lazura s biocidem

OBLAST POUŽITÍ

K impregnaci dřeva ve venkovním prostředí jako např.: oken, dveří, krovů, dřevěného obložení, pergol, zábradlí, zahradního nábytku...

Pro vlhké prostory v bytě (kuchyně, koupelny, sklepy).

VLASTNOSTI

- ochrana dřeva před modráním, plísní a dřevokaznou houbou
- dobré pronikání
- bezbarvá
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, biocidní prostředek
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	/
HUSTOTA	0,85 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 750 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 680 g/l
BALENÍ	0,75 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štětec, váleček				
máčení				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 2 hod, na omak 5 hod, další vrstva po 6 - 10 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 - 12 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo:

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů:

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE		FINÁLNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	vně-lazurový nátěr	broušení, odstraňování nečistot	1x BORI tenkovrstvá lazura s biocidem	/	2x BORI lak lazura UV PROTECTION nebo 2x BORI lazura
	vně- krycí nátěr		1x BORI tenkovrstvá lazura s biocidem	2x TESSAROL základní barva na dřevo nebo 2x TESSAROL akryl základní barva na dřevo	2x TESSAROL email nebo 2x TESSAROL professional email nebo 2x TESSAROL akryl email
	uvnitř – lazurový nátěr vlhké prostory		1x BORI tenkovrstvá lazura s biocidem	/	2x BORI lak lazura UV PROTECTION nebo 2x BORI lazura nebo 2x BORI tenkovrstvá lazura
	uvnitř – krycí nátěr vlhké prostory		1x BORI tenkovrstvá lazura s biocidem	1x TESSAROL základní barva na dřevo nebo 1x TESSAROL akryl základní barva na dřevo	2x TESSAROL email nebo 2x TESSAROL professional email nebo 2x TESSAROL akryl email
STARÉ NÁTĚRY	vně – lazurový nátěr	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	u velmi poškozených nátěrů 1x BORI tenkovrstvá lazura s biocidem	/	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION nebo 1 - 2x BORI lazura
	vně – krycí nátěr		u velmi poškozených nátěrů 1x BORI tenkovrstvá lazura s biocidem	1 - 2x TESSAROL základní barva na dřevo nebo 1 - 2x TESSAROL akryl základní barva na dřevo	1 - 2x TESSAROL email nebo 1 - 2x TESSAROL professional email nebo 1 - 2x TESSAROL akryl email

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme impregnaci dřeva z obou stran, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.