



TESSAROL základní barva na železo

OBLAST POUŽITÍ

Základní antikorozní nátěr na ochranu železných a ocelových povrchů jako např. zábradlí, dveří, oken, kování ve vnitřním i venkovním prostředí.

VLASTNOSTI

- ochrana před korozi pomocí protikorozních pigmentů
- dobrá přilnavost
- dobrá kryvost
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, pigment, protikorozní pigment
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílý, šedý, oxidově červený
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů
LESK	matný
HUSTOTA	1,2 - 1,3 g / ml v závislosti na odstínu
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006
BALENÍ	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štětec, váleček	dle potřeby			
nástřik				
vzdušný nástřik	15 - 20 %	cca 30 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bary
airless	/	dodavatelská	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 5 hod, na omak 7 - 9 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 6 - 8 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na způsobu nanášení a zvoleném odstínu.			
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Železné, ocelové podklady

Rez odstraníme mechanicky, mastnoty a ostatní nečistoty **NITRO ředidlem**.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
ŽELEZO, OCEL	uvnitř	1x TESSAROL základní barva na železo	2x TESSAROL email nebo 2x TESSAROL professional email nebo 2x TESSAROL email na radiátory nebo 2x TESSAROL antik nebo
	vně	2x TESSAROL základní barva na železo	2x TESSAROL akryl email
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř / vně	1 - 2x TESSAROL základní barva na železo	1 - 2x TESSAROL email nebo 1 - 2x TESSAROL professional email nebo 1 - 2x TESSAROL email na radiátory nebo 1 - 2x TESSAROL antik nebo 1 - 2x TESSAROL akryl email

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Pokud rez odstraňujeme chemickými prostředky na bázi kyseliny (fosforové), musíme povrch důkladně opláchnout vodou, usušit a teprve potom nanést **TESSAROL základní barvu na železo**, protože zbytky prostředku zamezují zasychání.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech.