



SPEKTRA hrubé lepidlo k lepení a úpravě styroporových desek

OBLAST POUŽITÍ:

SPEKTRA hrubé lepidlo k lepení a úpravě styroporových desek lze používat jako:

- lepidlo k lepení styroporových desek na minerální podklady z betonu starého minimálně 2 měsíce, cihel, omítky, ytongu, salonitu a ostatní podklady
- maltu k pokládání skleněné mřížky na tepelně izolační desky (armování) a hmotu k finální úpravě (hlazení) před nanášením dekorační omítky.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	<i>cement, plniva, přísady a písek granulace max. 1 mm</i>
BALENÍ	25 kg natronové pytle
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ	
PŘÍPRAVA HMOTY	Ručně nebo elektrickou míchačkou míchejte obsah 25 kg pytle s přibližně 6 litry vody, tak dlouho než nastane homogenní hmota. Směs nechte odležet přibližně 10 minut, načež ji opět promíchejte.
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
VYDATNOST	Teoreticky: Lepení: 3 – 5 kg/m ² K armování a úpravě: 5 – 7 kg/m ²
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	Vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být rovné, pevné, suché, čisté a nezmrzlé. Prověříme nosnost staré omítky a její přilnavost k podkladu. Odlupující se omítku odstraníme. Hrubé nerovnosti vyrovnáme základní omítkou. Staré betonové povrchy očistíme tlakovým rozprašovačem. Hladký beton a nenasákové podklady je nutno impregnovat. Styroporové desky zbavíme prachu a dle potřeby dodatečně upevníme dřevěnými klínky. Podklad zbavíme prachu a nečistot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Lepení izolačních desek:

SPEKTRA hrubé lepidlo k lepení a úpravě styroporových desek nanášejte v pásech na okraje desek a bodově uprostřed. Poté desku přitlačte na připravený podklad.

Armování a úprava izolačních desek:

Na nalepené desky naneste po 2 dnech kovovým hladítkem vrstvu lepidla tloušťky 2 až 3 mm. Do čerstvě naneseného lepidla vtačte skleněné mřížky tak, aby se vzájemně 10 cm překrývaly.

Po 24 hodinách naneste a zahladte ještě druhou vrstvu lepidla.

Na takto připravený podklad naneste po 2 - 5 dnech **SPEKTRA základní univerzální nátěr** a po 24 hodinách ještě **SPEKTRA akrylátovou omítku**.